

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 —  
NBR-SBR

70 +/- 5 **Sh A** 8 **MPa** 1,3 **g/cm<sup>3</sup>** 250 **%** -25 - +100 **°C** 1-15 **mm**  
TVRDOŠŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLTNÝ ROZSAH HRÚBKA

Tesniaca doska určená do prostredia, v ktorom prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzínmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobená zo syntetickej zmesi kaučukov NBR-SBR s vhodnými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+100 °C

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

# TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 — NBR-SBR

## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

