

TESNIACA DOSKA OTERUVZDORNÁ 7750
— NBR-SBR-BR

60 +/- 5 **Sh A** 17 **MPa** 1,15 **g/cm³** 400 **%** -25 - +70 **°C** 1-15 **mm**
 TVRDOSŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLTNÝ ROZSAH HRÚBKA

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou vysokej oteruvzdornosti (v hodnote 120 mm³) a nadštandardnej pevnosti v ťahu. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi NR, SBR a BR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE
 Odolnosť voči ozónu NIE
 Odolnosť voči UV žiareniu NIE
 Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ
 Odolnosť voči oleju NIE
 Odolnosť voči benzínu NIE
 Odolnosť voči oderu VYSOKO ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

| | |
|--------|--------------|
| 1 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 1.5 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 2 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 3 mm | (+/- 0,3 mm) |
| 4 mm | (+/- 0,4 mm) |
| 5 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 6 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 8 mm | (+/- 0,8 mm) |
| 10 mm | (+/- 0,8 mm) |
| 12 mm | (+/- 1,0 mm) |
| 15 mm | (+/- 1,0 mm) |

ŠÍRKA

| | |
|---------|-------------|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1400 mm | (+/- 10 mm) |

DĹŽKA

| | |
|------|--------------|
| 20 m | (+/- 200 mm) |
| 10 m | (+/- 200 mm) |
| 5 m | (+/- 200 mm) |

POČET VLOŽIEK

| | |
|------------|------------------------|
| bez vložky | (pre hrúbky 1 - 15 mm) |
| 1 vložka | (pre hrúbky 2 - 15 mm) |
| 2 vložky | (pre hrúbky 3 - 15 mm) |