

Barva:

barva elastomeru

Specifická hmotnost:

udává specifickou nebo-li měrnou hmotnost, slouží k určení hmotnosti na m²

Tvrдость:

udává tvrdost pryže a je udána v Shore A při konstantní teplotě 20°C

Tažnost:

udává maximální natažení pryže, při jehož překročení nastane destrukce

Pevnost:

udává maximální tlak na plochu pryže, při jehož překročení vzniká nevratná deformace

Teplotní odolnost:

udává pracovní rozsah teplot, v nichž si materiál za určitých podmínek zachovává uvedené fyzikální vlastnosti

Dodávané rozměry:

udává orientační rozměrovou řadu vyráběných tloušťek pryží nebo rozměry profilů

Dodávané formáty:

určuje orientační výrobní délky balení

TOLERANCE A USKLADNĚNÍ PRYŽÍ

Tolerance tloušťky pryžových desek a podlahovin dle norem DIN 7715 a ISO 3302

nominální tloušťka pryže	standardní pryž	podlahová pryž	otěruvzdorná pryž	expandovaná pryž
0,5	± 0,2			
1,0	± 0,2			
1,5	± 0,2			
2,0	± 0,3			± 0,20
2,5	± 0,3			± 0,20
3,0	± 0,3	± 0,4		± 0,20
4,0	± 0,3	± 0,4		± 0,30
5,0	± 0,4	± 0,5		± 0,30
6,0	± 0,4	± 0,5	± 0,50	± 0,30
8,0	± 0,7	± 0,8	± 0,80	± 0,40
10,0	± 0,7	± 0,8	± 0,80	± 0,50
12,0	± 0,8		± 1,00	± 0,50
15,0	± 0,8		± 1,00	± 0,80
20,0	± 1,00		± 1,40	± 0,80
25,0	± 1,25		± 1,75	± 1,00
30,0	± 1,50		± 2,10	± 1,00
35,0	± 1,75		± 2,45	± 1,00
40,0	± 2,00		± 2,80	± 1,00
45,0	± 2,25		± 3,15	± 1,00
50,0	± 2,50		± 3,50	± 1,00
do 5 mm	DIN 7715 P2	DIN 7715 P3	DIN 7715 P3	
nad 6 mm	ISO 3302 ST2	ISO 3302 ST3	ISO 3302 ST3	

Tolerance formátu pryžových a expandovaných desek

tolerance šíře	± 2%
tolerance délky	± 5%

Uskladnění

Doba regálového uskladnění pryžových desek je 1 rok. Sklady určené pro uskladnění pryžových desek musí být zastřešené, suché a chráněné před přímým slunečním světlem. Uchovávání chemikálií v blízkosti skladových objektů je nepřijatelné. Desky by měly být skladovány v originálním balení.