

Platí od : 30.10.2018

Název výrobku: DESKY A VÝROBKY Z LEHČENÉ PRYŽE**Značení:** Deska z mikroporézní pryže s uvedením tloušťky v mm**Účel použití :** Desky z lehčené pryže pro různé druhy použití (těsnění, vibrace, apod.) a výrobky z nich, zhotovené všemi způsoby (vysekáváním, vyřezáváním, lepením, apod.)**Provedení :** Deska z lehčené pryže neštípaná
Deska z lehčené pryže jednostranně štipaná
Deska z lehčené pryže oboustranně štipaná**Způsob výroby :** Volná vulkanizace**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

NÁZEV	NORMA /METODIKA	POŽADOVANÁ HODNOTA
Materiál : Pryž 57210 – černá	ČSN 62 0002	CR+NR+SBR
Vlastnosti pryže : Objemová hmotnost	ČSN 62 1405	0,15 až 0,50 g/cm ³
Nasákavost vody	ČSN ISO 1817 (62 1510)	max. 8%
Odolnost (křehkost při ohybu) za nízkých teplot	ČSN 62 1554	-40°C
Pokles křehkosti za nízkých teplot po stárnutí	ČSN 62 1522	70°C/ 72 hod/ max. -20%
Trvalá deformace v tlaku	ČSN ISO 815 (62 1456)	Stlačení 50%/22°C/22 hod max. 40 %
Odolnost vyšším teplotám (změna trvalé deformace v tlaku po stárnutí)	ČSN 62 1522	70°C/ 72 hod/ max. ±20%

Prostředí : Desky a výrobky mohou přijít do styku s těmito látkami: vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo a textil.
Při styku s jinými látkami nezaručuje výrobce odolnost desek a výrobků. Nepříznivý vliv může mít i působení desek a výrobků na látky, s nimiž jsou ve styku. Vliv je nutno odzkoušet za skutečných provozních podmínek

Teplota -40 až +70 °C

Vzhled :	<p>Desky a výrobky jsou neprodyšné a vyrábějí se v černé barvě.</p> <p>Desky mohou být zvlněny. Největší přípustné zvlnění je takové, které se vyrovná působením tlaku 0,1 kPa. (Při ověřování musí tlak působit na ploše min. 200 cm², deska se musí vyrovnat.)</p> <p>Povrch desek a výrobků je mírně zdrsňen následkem unikání plynů ze směsi při vulkanizaci.</p> <p>Na povrchu mohou být zbytky separačního prostředku. Na stěnách výrobků, které vznikly oddělením z desek a na straně desky vzniklé štípáním jsou otevřené póry.</p>
-----------------	--

Za vady se nepovažují :	<ul style="list-style-type: none">- rýhy nebo výstupky na povrchu o hloubce/výšce nejvýše 0,3 mm- nerovnosti povrchu do hloubky nebo vyvýšení nejvýše 0,5 mm s tím, že na každých 100 cm² povrchu může být nerovností nejvíce 5 cm²- trhlinky do hloubky nejvýše 1 mm a délky nejvýše 10 mm, přičemž větší trhlinky je dovoleno zalepit (na povrchu možné zbytky lepidla)- vzduchové bubliny celkové plochy nejvýše 3 % povrchu- nerovnosti ploch po nástrojích (podseknutí, nerovné okraje, kuželovitost povrchu, výstřednost vnitřního průměru, apod.) v rámci úchylek podle tabulek č.2 a č.3.
--------------------------------	---

Rozměry :	
Desky	Desky mají délku 1500 ± 150 mm a šířku 500 ± 50 mm Tloušťky a jejich úchylky viz tabulka č.1
Výrobky vzniklé vysekáváním	Rozměry výrobků vzniklé vysekáváním z desek pomocí sekacího nože mají mezni úchylky dle tab.2
Výrobky vzniklé jinak než vysekáváním	Rozměry výrobků vzniklé z desek jinak než pomocí sekacího nože mají mezni úchylky dle tab.3

Značení :	
Na obalových jednotkách :	<p>Desky jsou značeny štítkem s uvedením: názvu výrobku, tloušťky, množství v kusech, datum výroby.</p> <p>V případě, že je na jedné paletě uloženo více různých tlouštěk, jsou tyto od sebe odděleny papírovou proložkou. Každá tloušťka desek je označena samostatným štítkem.</p>

Balení :	<p>Desky se ukládají volně v napřímeném stavu.</p> <p>Desky je možno skladovat uložené v napřímeném stavu ve vrstvě nejvýše 100 cm.</p> <p>Desky se expedují dle požadavku zákazníka – volně, na paletách, v kartonových krabicích. V případě expedice v kartonech je potřeba desky ihned po doručení vybalit a napřímit. V případě expedice na paletách je po doručení potřeba uvolnit veškeré stahovací pásy.</p> <p>Výrobky se ukládají (v závislosti na velikosti a tvaru) do kartonů. Desky i výrobky se skladují v podmínkách dle ČSN 63 0001.</p>
-----------------	--

Tolerance rozměrů výrobků z lehčené pryže

Tabulka č.1

Jednostranně a oboustranně štípané desky		Neštípané desky	
Tloušťka v mm	Mezní úchytky v mm	Tloušťka v mm	Mezní úchytky v mm
1,5	± 0,5	7,0	± 1,5
2,0	± 0,6	8,0	± 1,8
3,5	± 0,7	10,0	± 2,0
4,0	± 1,0		
5,0	± 1,2		
Na základě požadavku zákazníka, lze dodat štípané desky i v jiných dohodnutých tloušťkách			

Tabulka č.2

Vysekávané výrobky			
Rozměr v mm		Mezní úchytky v mm	
přes :	do :		
1	3	+ 0,25	- 0,8
3	6	+ 0,3	- 1,1
5	10	+ 0,4	- 1,4
10	15	+ 0,5	- 1,7
15	20	+ 0,6	- 2,1
20	25	+ 0,7	- 2,3
25	30	+ 0,8	- 2,6
30	35	+ 0,9	- 2,9
35	45	+ 1,1	- 3,2
45	70	+ 1,5	- 3,7
70	-	+ 2 %	- 5 %

Tabulka č.3

Nevysekávané výrobky			
Rozměr v mm		Mezní úchytky v mm	
přes :	do :		
1	3	+ 0,4	- 0,8
3	6	+ 0,6	- 1,2
5	10	+ 0,8	- 1,5
10	15	+ 1,0	- 1,9
15	20	+ 1,2	- 2,3
20	25	+ 1,5	- 2,7
25	30	+ 1,7	- 3,1
30	35	+ 2,0	- 3,4
35	45	+ 2,4	- 3,8
45	60	+ 3,0	- 4,2
60	-	+ 5 %	- 7 %

Pokud je výrobek vyroben z lepených desek, odpovídá mezní tloušťka výrobku ± 15 % požadovaného rozměru.

Schválení dodavatelem
RPF s.r.o.

Podpis :

Datum : 30.10.2018